

LISÄTIEDOT

Palonsuojalasi-tili EI30

Ominaisuudet

Mitat	190x190x80	(mm)
Paino	4,15	(kg/kpl)
Menekki	~ 23	(kpl/m ²)
Paino /m ²	~ 1,6	(KN/m ²)
Rikkoutumislujuus (min./kpl/keskiarvo)	≥ 6/ ≥7,5	(N/mm ²)
Paloluokka	EI 30***	EN 13501-01
Luodinsuoja	ei luokitusta	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murronsuoja	ei luokitusta	EN 356
Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 21 MPa	EN 1051-1
Äänieristävyyys	47 dB	EN 572-1
Energiatehokkuus	2,2 Wm ⁻² K ⁻¹	EN 673
Valonläpäisy		EN 410
Kirkas	61 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	53 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	47 %	
G-arvo (aurinkoenergia)**		EN 410
Kirkas	50/47 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle*	49/46 %	
	45/42 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	44/41 %	

* Lukema riippuu tilien ladonnasta.

** Ensimmäinen lukema on tiilelle, jossa Sahara-käsittely on tehty matalaenergiapinnan päälle.

*** Tiilet tulee muurata polttokoeraportin mukaisesti.

MUUT TIEDOT

Lasitiilimalli on myös saatavana erikoiskäsitellyllä Sahara-pinnalla.

Sahara 1
(yhdelle puolelle)Sahara 2
(kahdelle puolelle)