

LISÄTIEDOT

Erikoiskoko, 190x190x100

Ominaisuudet

Mitat	190x190x100	(mm)
Paino	2,7	(kg/kpl)
Menekki	~ 25	(kpl/m ²)
Paino /m ²	~ 1,25	(KN/m ²)
Lämpösokki	ΔT = 25°C	DIN 52321
Rikkoutumislujuus (min./kpl/keskiarvo)	≥ 6/ ≥7,5	(KN) EN 1051-1
Paloluokka	Euroclass A1	EN 13501-01
Luodinsuoja	ei luokitusta	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murronsuoja	ei luokitusta	EN 356
Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 9 MPa	EN 1051-1
Äänieristävyyys	39 dB	EN 572-1
Energiatehokkuus	3,1 Wm ⁻² K ⁻¹	EN 673
Valonläpäisy		EN 410
Kirkas	80 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	70%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	61%	
G-arvo (aurinkoenergia)		EN 410
Kirkas	78%	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle*	75/71%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	68 %	

* Lukema riippuu tilien ladonnasta.

MUUT TIEDOT

Lasitiilimalli on myös saatavana erikoiskäsittellyllä Sahara-pinnalla.

Sahara 1
(yhdelle puolelle)Sahara 2
(kahdelle puolelle)