

LISÄTIEDOT

Palonsuojalasitili EI60

Ominaisuudet

Mitat	190x190x160	(mm)
Paino	8	(kg/kpl)
Menekki	~ 23	(kpl/m ²)
Paino /m ²	~ 2,35	(KN/m ²)
Rikkoutumislujuus		DIN 18175
(min./kpl/keskiarvo)	≥ 6/ ≥7,5	(N/mm ²)
Lämpösokki	ΔT = 25°C	DIN 52321

Paloluokka	EI 60**	EN 13501-01
Luodinsuoja	ei luokitusta	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murronsuoja	ei luokitusta	EN 356

Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 12 MPa	EN 1051-1
Äänieristävyys	49 dB	EN 572-1
Energiätehokkuus	1,8 Wm ⁻² K ⁻¹	EN 673

Valonläpäisy		EN 410
Kirkas	50 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	44 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	38 %	

G-arvo (aurinkoenergia)		EN 410
Kirkas	50 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle*	49/45 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	44 %	

* Lukema riippuu tiilen ladonnasta.

** Tiilet tulee muurata polttokoeraportin mukaisesti.

MUUT TIEDOT

Lasitiilimalli on myös saatavana erikoiskäsitellyllä Sahara-pinnalla.



Sahara 1
(yhdelle puolelle)



Sahara 2
(kahdelle puolelle)