

LISÄTIEDOT

Lattialasitiili EI60

Ominaisuudet

Mitat	190x190x160	(mm)
Paino	8,0	(kg/kpl)
Menekki	~ 16	(kpl/m ²)
Paino /m ²	~ 4,10	(KN/m ²)
Lämpösokki	ΔT = 25°C	DIN 52321
Rikkoutumislujuus (min./kpl/keskiarvo)	≥ 8/ ≥12	(KN) EN 1051-1
Paloluokka	EI 60 **	EN 13501-01
Luodinsuoja	ei luokitusta	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murronsuoja	ei luokitusta	EN 356
Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 65 KN	EN 1051-1
Äänieristävyys	49 dB	EN 572-1
Energiatehokkuus	1,8 Wm ⁻² K ⁻¹	EN 673
Valonläpäisy		EN 410
Kirkas	50 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	44%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	38%	
G-arvo (aurinkoenergia)		EN 410
Kirkas	50%	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle*	49/45%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	44 %	

* Lukema riippuu tilen ladonnasta.

** Tiilet tulee muurata polttokoeraportin mukaisesti.

MUUT TIEDOT

Lasitiilimalli on saatavana myös erikoiskäsitellyllä Sahara-pinnalla, yksi- tai kaksipuolisesti.